

SEAJET 117 MULTI PURPOSE EPOXY PRIMER

СИДЖЕТ 117 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА

SEAJET 117 MULTI PURPOSE EPOXY PRIMER обеспечивает прочное устойчивое к истиранию антикоррозийное покрытие для всех поверхностей.

Это идеальная высококачественная грунтовка для требовательных владельцев лодок.

Характеристики:

- Профилактика против осмоса
- Подходит для килей и использования выше ватерлинии
- Идеальный первый слой для стеклопластика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип:	Эпоксидно-полиамидное толстослойное антикоррозийное покрытие.		
Рекомендованное применение:	Грунтовка систем SEAJET для использования на подводных и надводных площадях яхт и прогулочных судов. Идеально подходит для металлических килей и показывает отличную адгезию к стеклопластику.		
Подготовка поверхности:	Обезжирьте и протрите очистителем THINNER E и SEAJET BOATWASH, чтобы удалить все загрязнения. Необработанный стеклопластик: отшлифуйте, используя наждачную бумагу P180-240, с последующей финишной чисткой. Применяют один слой SEAJET 117 (или 3-4 слоя для предотвращения осмоса). Необработанный алюминий: Наносится один слой SEAJET 017 и 2-4 слоя SEAJET 117. Стальной корпус и металлические кили: пескоструйная обработка SA 2½ или ручная подготовка обнаженных участков. Нанести 2-4 слоя для достижения требуемой толщины пленки 225 мкм.		
Физические свойства:	Цвет: Серебристо-серый и серовато-белый Точка вспышки: 32 ⁰ C Содержание твердых частиц, %: 43 ± 2 ЛОС (теоретически): 499 г/л		
Применение:	Коэффициент смешения: Основа: 70 Отвердитель: 30 (по объёму) Растворитель: РАСТВОРИТЕЛЬ СИДЖЕТ E Нанесение: кисть, валик*, распыление (только для профессионалов). Помешивая, добавить отвердитель к основе. Тщательно перемешать перед применением. Минимальная температура: 5 ⁰ C Максимальная влажность: 85% относительной влажности		
Нанесение распылением:	№ наконечника: Graco 719,823 Давление краски на выходе: 15.0 – 18.0 МПа Растворение: 0 – 5% (от объема)		
Толщина пленки и скорость растекания:	Мин.	Макс.	
Толщина пленки, влажная	174	349	µm
Толщина пленки, сухая:	75	150	µm
Скорость растекания: (теоретически)	5,7	2,9	м ² /л
Предпочтительное предыдущее покрытие:	В зависимости от поверхности: для стали - грунтовка производителя SMP. Для алюминия - SEAJET 017. См. также подготовку поверхности.		
Предпочтительное последующее покрытие:	SEAJET 011. При нанесении необрастающей краски SEAJET непосредственно на SEAJET 117, наносится в течение 48 часов. Для надводной части - SEAJET UNIVERSAL PRIMER / UNDERCOAT.		
Упаковка:	Препарат поставляется в двух упаковках.		
Примечание:	* толщина пленки и скорость растекания зависят от способа нанесения.		

Данные о нанесении покрытия:

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 125 мк)	Интервалы между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 125 мк)	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Примечания
-5°C	-	-	-	-	-
0°C	-	-	-	-	-
5°C	Высыхание поверхностного слоя: 3 часа Высыхание по всей толщине слоя: 32 часа	Минимум: 24 часов Максимум: Нет	24 часа	-	* 7 дней
10°C	Высыхание поверхностного слоя: 2 часа Высыхание по всей толщине слоя: 24 часа	Минимум: 18 часов Максимум: Нет	18 часов	-	* 7 дней
20°C	Высыхание поверхностного слоя: 1,2 часа Высыхание по всей толщине слоя: 12 часов	Минимум: 10 часов Максимум: Нет	12 часов	-	* 5 дней
30°C	Высыхание поверхностного слоя: 0,75 часа Высыхание по всей толщине слоя: 9 часов	Минимум: 8 часов Максимум: Нет	8 часов	-	* 3 дня

* Указан максимальный интервал перекрытия для SEAJET 117 - SEAJET 011. - Максимальный интервал перекрытия SEAJET 117 с самим собой неограничен.

Примечание: Время высыхания и интервалы между нанесением покрытия увеличиваются в зависимости от толщины наложенного слоя. Перед повторным нанесением слоя следует удостовериться, что уже нанесенная краска полностью просохла.

Информация о безопасности:

при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено.

Определения:

Допуски:	цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков.
Скорость растекания:	Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д.
Содержание твердых частиц:	Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанное скорости нанесения и условиях. Измерения проводилось стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTMS.
Интервал между нанесением покрытия:	Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской
Высыхание по всей толщине:	Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.
ЛОС:	Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

Отказ:

Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результаты тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически терять силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paints B.V. регламентируются Единными Условиями Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paints B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единных Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.