



## SEAJET 031 SAMURAI

SEAJET 031 SAMURAI – это самополирующаяся необрастающая краска для всех типов прогулочных судов.

Характеристики:

- Самополируется на ходу.
- Максимальная скорость до 40 узлов.

Технические данные																	
Тип:	Оловонесодержащая, самополирующаяся краска для защиты от обрастания.																
Рекомендуемое использование:	Противообрастающее покрытие для яхт и моторных катеров.																
Подготовка поверхности:	Мойка под высоким давлением ( $\pm 200$ бар) для очистки поверхности.  Если существующее противообрастающее покрытие находится в хорошем состоянии, то перед применением краски SEAJET следует проверить ее совместимость по таблице совместимости. В случае совместимости, можно наносить краску на старое покрытие. Если старое необрастающее покрытие не совместимо или неизвестно, то необходимо нанести защитный слой SEAJET 015. Необходимо удалить существующее противообрастающее покрытие, если оно находится в плохом состоянии. Противообрастающее покрытие должно быть только влажным, отшлифованным или химически очищенным. Поверхность должна быть сухой и чистой (без соли, грязи или масла). Обезжирить, если требуется. Применяются два слоя. Дополнительное покрытие применяется на передних кромках, ватерлинии, пере руля и дейдвудном устройстве. Новое приложение: Стеклопластик/Сталь: сначала отшлифовать абразивной бумагой P100, удалить всю пыль и нанести SEAJET 015 или SEAJET 117. Дерево: сначала отшлифовать абразивной бумагой P100, удалить пыль и нанести SEAJET 015. Алюминий: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SEAJET 031 Samurai на алюминиевых поверхностях.																
Физические свойства:	<table border="0"> <tr> <td>Цвет:</td> <td>Серый, синий, темно-синий, зеленый, красный, черный.</td> </tr> <tr> <td>Точка вспышки:</td> <td>35°C</td> </tr> <tr> <td>Содержание твердых частиц, %:</td> <td>46 <math>\pm 2</math></td> </tr> <tr> <td>ЛЮС (теоретически):</td> <td>498 г/л.</td> </tr> </table>	Цвет:	Серый, синий, темно-синий, зеленый, красный, черный.	Точка вспышки:	35°C	Содержание твердых частиц, %:	46 $\pm 2$	ЛЮС (теоретически):	498 г/л.								
Цвет:	Серый, синий, темно-синий, зеленый, красный, черный.																
Точка вспышки:	35°C																
Содержание твердых частиц, %:	46 $\pm 2$																
ЛЮС (теоретически):	498 г/л.																
Применение:	<table border="0"> <tr> <td>Растворитель:</td> <td>SEAJET THINNER A</td> </tr> <tr> <td>Нанесение:</td> <td>кисть, валик*, распыление (только для профессионального использования)</td> </tr> <tr> <td>Минимальная температура:</td> <td>0 °C</td> </tr> <tr> <td>Максимальная влажность:</td> <td>85% относительной влажности</td> </tr> </table>	Растворитель:	SEAJET THINNER A	Нанесение:	кисть, валик*, распыление (только для профессионального использования)	Минимальная температура:	0 °C	Максимальная влажность:	85% относительной влажности								
Растворитель:	SEAJET THINNER A																
Нанесение:	кисть, валик*, распыление (только для профессионального использования)																
Минимальная температура:	0 °C																
Максимальная влажность:	85% относительной влажности																
Нанесение распылением:	<table border="0"> <tr> <td>№ наконечника:</td> <td>Graco 619, 721</td> </tr> <tr> <td>Давление краски на выходе:</td> <td>12.0 - 15.0 мПа</td> </tr> <tr> <td>Растворение:</td> <td>0 - 5% (от объема)</td> </tr> </table>	№ наконечника:	Graco 619, 721	Давление краски на выходе:	12.0 - 15.0 мПа	Растворение:	0 - 5% (от объема)										
№ наконечника:	Graco 619, 721																
Давление краски на выходе:	12.0 - 15.0 мПа																
Растворение:	0 - 5% (от объема)																
Толщина пленки и скорость растекания:	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Мин.</th> <th>Макс.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Толщина пленки, влажная:</td> <td>109</td> <td>272</td> <td><math>\mu\text{m}</math></td> </tr> <tr> <td>Толщина пленки, сухая:</td> <td>50</td> <td>125</td> <td><math>\mu\text{m}</math></td> </tr> <tr> <td>Скорость растекания: (теоретически)</td> <td>9,2</td> <td>3,7</td> <td><math>\text{m}^2/\text{л}</math></td> </tr> </tbody> </table>		Мин.	Макс.		Толщина пленки, влажная:	109	272	$\mu\text{m}$	Толщина пленки, сухая:	50	125	$\mu\text{m}$	Скорость растекания: (теоретически)	9,2	3,7	$\text{m}^2/\text{л}$
	Мин.	Макс.															
Толщина пленки, влажная:	109	272	$\mu\text{m}$														
Толщина пленки, сухая:	50	125	$\mu\text{m}$														
Скорость растекания: (теоретически)	9,2	3,7	$\text{m}^2/\text{л}$														
Предпочтительное предыдущее покрытие:	SEAJET 015 Underwater Primer для подводных частей.  При нанесении непосредственно на SEAJET 117, препарат наносится в течение 48 часов.																
Предпочтительное последующее покрытие:	--																
Упаковка	Препарат поставляется в одной упаковке																
Примечание	*толщина пленки и скорость растекания зависят от способа нанесения. В случае нанесения кистью может потребоваться большее количество слоев для достижения заданной толщины пленки. При погружении SEAJET 031 SAMURAI может слегка изменить цвет.																

**Данные о нанесении покрытия:**

Температура	Время сушки (при толщине сухой пленки в 50 μ)	Интервал между нанесением покрытия (при толщине сухой пленки в 50 μ)	Индуктивное время	Жизнеспособность	Сушка до эксплуатации	Примечание
-5 °C	-	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-	-
5 °C	Высыхание поверхностного слоя: 3 часа Высыхание по всей толщине слоя: 12 часов	Минимум: 12 часов Максимум: Нет	-	-	24 часа	-
10 °C	Высыхание поверхностного слоя: 2 часа Высыхание по всей толщине слоя: 7 часов	Минимум: 7 часов Максимум: Нет	-	-	16 часов	-
20 °C	Высыхание поверхностного слоя: 1 час Высыхание по всей толщине слоя: 5 часов	Минимум: 5 часов Максимум: Нет	-	-	12 часов	-
30 °C	Высыхание поверхностного слоя: 30 минут Высыхание по всей толщине слоя: 4 часа	Минимум: 4 часа Максимум: Нет	-	-	10 часов	-

Примечание: Время высыхания и интервалы между нанесением покрытия увеличиваются в зависимости от толщины наложенного слоя. Перед повторным нанесением слоя следует удостовериться, что уже нанесенная краска полностью просохла. Максимальное время погружения после нанесения краски составляет 6 месяцев.

**Информация о безопасности:** при необходимости получения информации о безопасности, защите здоровья и окружающей среды необходимо получить Лист безопасности материала в компании Chugoku Paints B.V.

Рекомендация по мерам личной безопасности содержится в Листе безопасности и защиты здоровья, который может быть получен по запросу. Минимальные меры предосторожности при работе с краской следующие:

- Следует соблюдать меры предосторожности, указанные на контейнере.
- Следует обеспечить необходимую вентиляцию.
- Необходимо избегать попадания вещества на кожу, а также вдыхания распыленного вещества.
- При попадании на кожу следует промыть пострадавший участок теплой водой с мылом. Также можно использовать соответствующее очищающее средство. При попадании в глаза следует промыть глаза водой и незамедлительно обратиться к врачу.
- Поскольку препарат содержит горючие вещества, следует избегать искр и открытого огня. Курение в помещении, в котором ведется работа с краской, должно быть запрещено

**Определения:**

Допуски: Цифровая информация, указанная в данном листе технических данных, может несколько отличаться от фактических значений в результате стандартных производственных допусков

Скорость растекания: Скорость растекания зависит от условия нанесения, геометрии поверхности, погодных условий и т.д.

Содержание твердых частиц: Значение содержания твердых частиц, указанное в настоящем листе технических данных, является процентным содержанием сухой пленки, полученной из толщины влажной пленки при указанной скорости нанесения и условиях. Измерения проводилось стандартным способом компании Chugoku в соответствии с методом D2697 ASTM

Интервал между нанесением покрытия: Интервалы указаны с учетом хорошего покрытия краской

Высыхание по всей толщине: Время указано до момента, когда нанесенный слой не может быть поврежден. Достижение полной механической прочности занимает больше времени.

ЛОС: Теоретическое количество летучих органических соединений в г/л.

**Отказ:** Данные, характеристики, руководства и рекомендации, указанные в настоящем листе технических данных, отражают результат тестов или опыт, полученный при контролируемых или особых обстоятельствах. Их точность, полнота или соответствие фактическим условиям использования не гарантировано и определяется пользователем. Данные о веществе могут меняться без предупреждения и автоматически теряют силу через два года с момента выдачи настоящего документа. Все юридические взаимоотношения компании Chugoku Paint B.V. регламентируются Единными Условиями Продажи и Доставки Товара компании Chugoku Paint B.V., составленными окружным судом г. Роттердам. Данные условия могут быть получены по запросу. Компания Chugoku Paint B.V. отказывается от применения каких-либо Общих Условий, используемых контрагентами. Юрисдикция: соответствующий суд г. Роттердам.

Инспектор оказывает помощь в ходе применения товара, поставленного компанией Chugoku, только с помощью советов относительно применения товара на месте. Инспектор обязуется выполнить работу добросовестно, однако, компания Chugoku и/или инспектор не несут ответственности (прямой или косвенной), если работы не привели к ожидаемому результату. При любых обстоятельствах покупатель несет

ответственность за выполнение работ. Любые рекомендации и/или помощь, оказанная инспектором, является ответственностью покупателя и подпадает под действие Единых Условий Продажи и Доставки Товаров компании Chugoku Paints B.V. В случае задержки или ущерба, вызванного ошибками или халатностью компании Chugoku и/или инспектора, компания Chugoku или инспектор не несут какой-либо ответственности за данный ущерб или задержку. Ответственность компании Chugoku или инспектора за какие-либо косвенные убытки также исключена.

Некоторые продукты были намеренно изменены для удовлетворения европейских требований относительно европейского, национального или местного законодательства относительно особых европейских требований. Таким образом, некоторые физические свойства, указанные в настоящем листе технических данных, могут отличаться от свойств, указанных в оригинальном листе технических данных на японском языке.

---